

SPECIAL PISCINE

Date: 13/09/07

Page 1 of 2

Propriétés techniques:

Base	MS polymères
Consistance	Pâteux
Système de durcissement	Par l'humidité de l'air
Vitesse de polymérisation	2 à 3mm/24h (à 20°C/65% H. R.)
Pelliculation	Env. 30 min. (à 20°C/65% H.R.)
Dureté	38±5 Shore A
Densité	1,04g/mL
Résistance aux températures	-40°C à +90°C
Déformation maximale	20%
Module d'élasticité à 100%	0,8N/mm ² (DIN53504)
Tension maximale	2,4N/mm ² (DIN53504)
Allongement à la rupture	300% (DIN53504)

Produit:

SPECIAL PISCINE est un mastic-colle universel, monocomposant, à base de MS Polymères, claire comme de l'eau de roche.

Caractéristiques:

- Chimiquement neutre
- Application très facile
- Formule claire comme de l'eau de roche
- Elasticité permanente après polymérisation
- Peut être peint avec la plupart des peintures. (Essai préalable recommandé)

Applications:

- Collage de mosaïques et carrelages (hors d'eau et en eau)
- Réparation temporaire de petites fissures
- Réparation provisoire de liner et PVC armé
- Collage et joint pour pièces à sceller de piscine (skimmer, bouche de refoulement, spot, prise balai, bonde de fonds...)
- Réparation de piscine gonflable et jouet gonflable
- Réparation de vérandas et abris de piscines (verre / aluminium) même pendant une intempérie.

Précautions d'emploi:

- Ne convient pas pour le collage et l'étanchéité des canalisations d'évacuation et d'alimentation
- Ne convient pas pour des canalisations sous pression

- Ne convient pas pour des réparations structurelles ou définitives
- Produit de réparation rapide et provisoire ne pouvant en aucun cas remplacer les techniques habituelles de construction ou réparation

Attention : Réparation d'urgence et provisoire mais non-définitive

Conditionnement :

Teinte: transparent - Emballage: cartouche 290mL

Durée de stockage:

12 mois dans son emballage fermé en un endroit sec et frais, à des températures de +5°C à +25°C

Résistance chimique:

Bonne: l'eau, solvants aliphatiques, acides inorganiques dilués et alcalins, huiles, graisses

Supports:

Nature: la plupart des matériaux de construction usuels, du verre, du bois prétraité, du PVC, des matériaux synthétiques, du métal

Condition: propre, dépoussiéré et dégraissé
N'adhère pas sur PP et PE

Dimensions des joints:

Largeur minimale: pour collage: 2mm

Largeur maximale: pour collage: 10mm



SPECIAL PISCINE

Date: 13/09/07**Page 2 of 2****Mode d'emploi:***Application:* pistolet manuel ou pneumatique*Température d'application:* +1°C à +30°C*Produit de nettoyage:* Acétone immédiatement après application*Finition:* lissage à l'eau savonneuse avant pelliculation*Réparation:* avec le même produit**Mesures de sécurité:**

Observer l'hygiène de travail usuelle.

Remarques:

SPECIAL PISCINE peut changer de couleur à cause d'influences externes, et a une meilleure adhérence au cours du temps.

cause d'influences externes, et a une meilleur adhérence au cours du temps.

Cette fiche remplace tous documents précédents. Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont le fruit de nos recherches et de notre expérience. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de pertes ou de dommages provenant de l'utilisation de notre produit. Soudal se réserve le droit d'apporter toute modification à ses produits sans avis préalable.